

TYP PRODUKTU

Těsnící a lepicí hmota

KATEGORIE

Doplňkové produkty

AKTUALIZOVÁNO

10-2-2014

POPIS A POUŽITÍ

Jednosložková polyuretanová lepicí a těsnící hmota s výbornou přilnavostí na kovy (holé kovy i kovy opatřené základním nátěrem), nerezovou ocel, hliník, sklo, beton a mnoho plastů. Používá se pro utěsnění míst svařovaných kovových plechů karosérií. Po vytvrzení zůstává pružná a může být přelakována všemi typy autolaků.

PROSTŘEDÍ

Tmel se nesmí používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

OBSAH VOC**VOC = 360 g/l**

Tento přípravek splňuje požadavky Směrnice Evropské unie (2004/42/ES), která pro přípravek této kategorie (B/e) udává limitní hodnotu obsahu těkavých látek 840 g/l hotového produktu.

APLIKACE

Aplikujte na absolutně suchý, čistý a odmaštěný povrch. Doporučujeme povrch odmastit, zdrsnit smirkovým papírem a znovu odmastit Polykar ODMAŠŤOVAČEM. Nanáší se štětcem. Doporučovaná teplota při aplikaci je +5 až +35°C.

DOBA SCHNUTÍ

1 mm silná vrstva přípravku je při teplotě 25°C suchá za **24 minut**.

VRCHNÍ NÁTĚRY

Na tmel je možné použít všechny běžné nátěrové systémy. Tmel odolává teplotám -40 až +90°C.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Znečištěné části pomůcek lze očistit ředidlem Polykar ŘEDIDLO AKRYLÁTOVÉ. Očistit lze pouze nevytvrzenou hmotu.

SKLADOVÁNÍ

Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až +25°C a vyvarovat se přímému slunečnímu záření.

Skladovat v suchém a chladném prostředí.

Lhůta zachování jakosti a užitečných vlastností je 12 měsíců.

BALENÍ

0,85 kg - plechovka

BARVA

šedá

