

## TYP PRODUKTU

Akrylátová barva ve spreji

## KATEGORIE

Ochranné nástřiky  
a spreje

## AKTUALIZOVÁNO

22-1-2014

## POPIS A POUŽITÍ

Rychleschnoucí barva k univerzálnímu použití. Lze ji aplikovat na autosoučástky z kovu, plechu a plastů (po použití základu na plasty) a taky jako krycí nátěr pro nejrůznější natěračské práce v exteriéru a interiéru. Má dobrý rozliv, vydatnost a přilnavost, odolnost proti světlu a povětrnostním podmínkám. Je odolný vůči poškrábání.

## PROSTŘEDÍ

Přípravek se nesmí aplikovat na místa, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

## OBSAH VOC

VOC = 711g/l

Tento přípravek splňuje požadavky Směrnice Evropské unie (2004/42/ES), která pro přípravek této kategorie (B/e) udává limitní hodnotu obsahu těkavých látek 840 g/l hotového produktu.

## APLIKACE

Ideální teplota pro aplikaci je 20 – 25°C, ideální podmínky mimo přímé sluneční záření a za bezvětří. Okolní povrch je nutné před aplikací zakrýt papírem nebo maskovací páskou, aby nedošlo k jeho znečištění.

- Povrch musí být před aplikací suchý, bez prachu, mastnoty, zbytků koroze. Velmi hladké povrchy je nutné zdrsňit brusným papírem.
- Před použitím je nutné nádobku silně protřepat po dobu nejméně 2 minut.
- Nanáší se v tenkých vrstvách ze vzdálenosti 25-30 cm křížovými tahy – nejprve horizontálně, pak vertikálně. Mezi aplikací jednotlivých vrstev je nutné vyčkat 2-3 minuty.

Upozornění: při používání přípravku na staré nátěry na bázi syntetických pryskyřic může dojít ke zvrásnění nebo odlupování barvy.

## SCHNUTÍ

Dvě vrstvy přípravku nanesené křížovými tahy jsou při 20°C suché na prach za 20 minut a zcela proschlé za 12 hodin.

## VYDATNOST

12ml pro několik aplikací

150 ml dostačuje na pokrytí vrstvy cca 0.5 m<sup>2</sup>

500 ml dostačuje na pokrytí vrstvy cca 1.5-2.0 m<sup>2</sup>

## ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení práce je nutné obrátit nádobku dnem vzhůru a krátkým stisknutím pročistit trysku a ventilek. Ucpanou trysku lze vyprat v ředidle.

Pro okamžité očištění pomůcek doporučujeme použít ředidlo Polykar ŘEDIDLO AKRYLÁTOVÉ nebo C6000.

## SKLADOVÁNÍ

Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až +25°C a vyvarovat se přímého působení tepla a slunečního záření. Skladovat v suchém a chladném prostředí. Lhůta zachování jakosti a užitných vlastností viz dno výrobku.

## UPOZORNĚNÍ

Nádobka je pod tlakem: Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí.

## BALENÍ

500 ml – sprej

## BARVA

černá

