

Impregnační olej na dřevo **NATRIMA na zahradní nábytek**

JK 246 121 41

PN 112 441 04

Popis:

Směs lněného oleje, syntetické pryskyřice a organických rozpouštědel s přidavkem aditiv.

Použití:

NATRIMA na zahradní nábytek se používá na běžnou a pravidelnou údržbu tvrdého dřeva v interiéru a exteriéru, hlavně jako obnovací nátěr zahradního nábytku z exotických dřevin. Penetruje do hloubky, chrání dřevo před stárnutím, oddaluje působení vlhkosti a povětrnostních vlivů. Zachovává přirozenou strukturu dřeva, vytváří vodu odpuzující povrch. Není vhodný na nátěry voskovaného dřeva. Nepoužívat na nátěry přicházející do kontaktu s potravinami, krmivem, pitnou vodou, natírání dětského nábytku a hraček.

Ředidlo

Neředí se.

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

VOC:

0,700 kg/kg

TOC:

0,586 kg/kg

Objemová sušina:

23,7 ± 1 % obj.

Kategorie:

OR A.f

Hraniční hodnota VOC:

700 g/l

Maximální obsah VOC produktu

< 700 g/l

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

Vlastnosti v dodávaném stavu

hustota	0,80 - 0,90 g/cm ³
teoretická vydatnost	20 m ² /L
obsah neprchavých látek	nejmíň 28 % hm.

Doporučený stav podkladu:

dřevo čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty

minimální teplota při aplikaci: + 15 až 25 °C

teplota podkladu nejméně: + 10 °C

relativní vlhkost vzduchu v rozmezí: 30 - 70 %

Zasychání

Stupeň 4

nejvíce 24 hod.

Příklad postupu:

Příprava povrchu před nátěrem:

Přebroušení (brusný papír č. 280), odstranění mastnoty, nečistot a prachu.

- Nanášení NATRIMA na zahradní nábytek po důkladném promíchání bez ředění se nanáší rovnoměrně štětcem a nebo houbičkou do úplného vsáknutí (nevsáknutý olej je nutné setřít suchou textilií)

Další vrstvu doporučujeme nanášet po 24 hod.

Barevný odstín je s počtem nánosů sytější.

Nanášení, ředění, čištění náradí:

Nanáší se štětcem a nebo houbičkou. Před použitím objem dobře promíchejte! Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost vzduchu nepříznivě ovlivňuje dobu zasychání a mohou být příčinou různých vad v nátěru. Náradí se čistí ředidlem C 6000 a nebo P 8500.

Balení

Podle aktuální nabídky.

Podmínky skladování

Neskladovat společně s potravinami a krmivý. Skladovat v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až 25°C v suchém a větraném skladu, bez přímého slunečního záření a mrazu.

Stupeň hořlavosti

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.

Způsob likvidace odpadu

Je uvedený v BL.

Bezpečnost a hygiena při práci

Je uvedena v BL.

Údaje o výrobcí a dovozci – distributorovi

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: + 421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

CHEMOLAK Trade, spol. s.r.o.

Dlouhomostecká 1137

LIBEREC 463 11, ČR

Tel. +420 585 422 342

www.chemolak.cz

Upozornění

Tyto informace a uvedené doporučení vycházejí ze zkušebních výsledků, pozorování, nebo zkušeností získaných při speciálně definovaných zkouškách. Příkladů nátěrových postupů nejsou závazné, je potřeba je přizpůsobit Vaším skutečným podmínkám a potřebám, oblastí použití a podmínkám při zpracování – aplikaci. Uživatelé zodpovídají za správné použití tohoto výrobku a musí zvážit všechny faktory a podmínky, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Vyhrazuje si právo na změnu údajů v technicko-propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.