




GRAVIT 600

NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600

VLASTNOSTI				
NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 – Výrobek je silný a pružný s jemným zrnem textury, která je odolná proti úlomkům kamenů. Tento produkt chrání před benzínem, olejem, vodou a solí. Má také zvukově izolační vlastnosti. Produkt je na bázi syntetických pryskyřic, volně asfaltů nebo asfaltu, a roztíratelné se všemi akrylovými nátěry.				
POUŽITELNOST NA POVRCHY				
Staré nátěry, včetně termoplastických nátěrů	Odmastit, brousit P240 – P320, ofoukat, znovu odmastit			
Polyesterové tmely	Odmastit, brousit P240 – P320, ofoukat, znovu odmastit			
Epoxidový základ	Do 12 hodin bez broušení, po 12 hodinách brousit P320, ofoukat, odmastit			
Ocel	Odmastit, brousit P120, ofoukat, znovu odmastit			
Hliník	Odmastit, brousit P280 – P360 nebo zmatovat brusnou tkaninou, odmastit			
Pozinkovaná ocel	Odmastit, zmatovat brusnou tkaninou, znovu odmastit			
Tvrzená ocel	Odmastit			
Wash primery	Aplikovat po zaschnutí			
Plasty	Odmastit odmašťovačem PLUS 780, zmatovat abrazivní tkaninou, znovu odmastit.			
Polyesterové lamináty	Odmastit, brousit P280, ofoukat, znovu odmastit			
OBSAH ORGANICKÝCH TĚKAVÝCH LÁTEK				
VOC II/B/e limit*	840 g/l			
Skutečný VOC obsah	560 g/l			
* platí pro směs připravenou k použití				
APLIKAČNÍ PODMÍNKY				
Doporučuje se používat plnič při teplotě nad 15 ° C a vlhkosti vzduchu, který není větší než 80%				
APLIKACE				
 <p>Upozornění: je nutné dodržovat pokyny výrobce</p>	UBS pistole	Tryska	Tlak	Vzdálenost
		4,0 mm	3 – 4 bar	15 – 20 cm
	Počet vrstev	2 - 3		
	Tloušťka jedné vrstvy	Cca 100 µm		
	Vydatnost vrstvy po vysušení u 1 litru výrobku	3,5 m²/l v 100 µm		
	Čas na odvětrávání mezi vrstvami při 20°C	5 – 10 min		

Nádoby před použitím protřepat!

Použit ve dvou nebo třech jednotlivých vrstvách, nechte cca. 5 minut odvětrat mezi vrstvami. Při aplikaci NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 přímo na ocel, zachová NOVOL ochrana podvozků GRAVIT 600 vrstvu s vrstvou čirým lakem nebo glazurou. Nepoužívejte na části výfukového systému, motoru, podvozku a odpružení.

DOBA SCHNUTÍ



40 – 60 min (při 20°C)

Po 1 hodině při 20°C od aplikace poslední vrstvy může být povrch potažen nátěrem.

BARVA

Bílá, šedá, černá

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

Bílý líh nebo NC solvent.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém a chladném místě, vyvarujte se kontaktu s ohněm a teplem.

Nevystavujte na přímé slunce.

ZACHOVÁNÍ JAKOSTI A UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ

NOVOL ochrana
podvozků
GRAVIT 600

24 měsíců od data výroby uvedeném na obalu (při 20 °C)

BEZPEČNOST

Viz. Bezpečnostní list

DALŠÍ INFORMACE

Účinnost našich systémů pocházejí z výsledků laboratorních výzkumů a z mnoha let zkušeností. Údaje obsažené v tomto dokumentu splňují současné znalosti o našich produktech a jejich aplikačních potenciálech. Zaručujeme vysokou kvalitu, za předpokladu, že se uživatel řídí pokyny a práce jsou prováděny v souladu s kvalitním dílenským zpracováním. Je nutné provést zkušební aplikaci výrobku vzhledem k jeho potenciálně jinou reakcí s různými materiály. Možná nenese odpovědnost za vady v případě, že konečný výsledek byl ovlivněn faktory, mimo naši kontrolu.