









PROFICYNK

NOVOL polyesterový tmel PROFICYNK

VLASTNOSTI		
<p>NOVOL polyesterový tmel PROFICYNK – kvalitní plnicí tmel. Excelentní přilnavost k různým povrchům (zejména zinkové nástřiky a hliník). Výrobek má vysokou teplotní odolnost, které dovoluje udržet přilnavost za vysokých teplot u galvanizované oceli. Má výborné aplikační vlastnosti, krátký čas vytvrzení, snadné broušení a dobrou mechanickou odolnost.</p>		
POUŽITELNOST NA POVRCHY		
Polyesterové lamináty	Zbrousit na sucho H80 - H120 a znovu odmastit s PLUS 780	
Ocel	Odmastit, brousit P80 - 120, znovu odmastit	
Galvanizovaná ocel	Odmastit, zmatovat abrazivní tkaninou a znovu odmastit	
Hliník	Odmastit, zmatovat abrazivní tkaninou a znovu odmastit	
2-komponentní akrylové plniče	Odmastit, zbrousit na sucho H220 - H280, znovu odmastit	
Staré nátěry	Odmastit, zbrousit na sucho H220 - H280, znovu odmastit	
UPOZORNĚNÍ		
<p>Nenanášejte polyesterový tmel přímo přilnavostní základy (např: NOVOL PLUS 700), reaktivní základy, 1-komponentní akrylové výrobky a NC výrobky.</p>		
POMĚR MÍCHÁNÍ		
	Tmel Tužidlo	Váha
		100 g 2-3 g
DOBA POUŽITELNOSTI PO SMÍCHÁNÍ S TUŽIDLEM		
4 - 6 min při 20°C		
DOBA SCHNUTÍ		
	20 - 30 min při 20°C	
Čas může být zkrácen o 10 minut při teplotě 60°C		
PŘELAKOVATELNOST		
Polyesterové tmely, stříkací polyesterové plniče, akrylové základy, epoxidové základy		
PODMÍNKY APLIKACE		
Minimální teplota nesmí být nižší než 10°C		

APLIKACE		
	Očistit a zbrusit povrch	
	Odmastit povrch PLUS 780	
	Dodržte doporučené množství tužidla. Míchejte komponenty, dokud nedosáhnete jednotného odstínu. Váha komponentů: přidat 100g BUMPER FIX a 2-3 g tužidla. Doba použitelnosti: 4 - 6 minut při 20°C	
	Aplikujte vrstvu max 5mm silnou pomocí špachtle	
	Doba vytvrzení: 20 -30 minut při 20°C	
	Hrubé	Konečné
	P80 – P120	P120 – P240
BARVA		
šedá		
OBSAH ORGANICKÝCH TĚKAVÝCH LÁTEK		
VOC II/B/b limit* = 250 g/l	90 g/l	
*platí pro směs připravenou k použití		
ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY		
NOVOL ředidlo THIN 850 nebo NV rozpouštědla		
SKLADOVÁNÍ		
Skladujte na suchém a chladném místě, vyvarujte se kontaktu s ohněm a teplem. Nevystavujte na přímé slunce.		
ZACHOVÁNÍ JAKOSTI A UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ		
NOVOL polyesterový tmel PROFICYNK	24 měsíců od data výroby uvedeném na obalu (při 20 °C)	
Tužidlo	18 měsíců od data výroby uvedeném na obalu (při 20 °C)	
BEZPEČNOST		
Viz. Bezpečnostní list		
POZNÁMKA		
Určeno jen pro profesionální použití.		

OSTATNÍ INFORMACE

Účinnost našich systémů vyplývá z laboratorního výzkumu a dlouholetých zkušeností. Údaje obsažené v tomto dokumentu splňují současné znalosti o našich produktech a jejich aplikačního potenciálu. Zaručujeme vysokou kvalitu za předpokladu, že se uživatel řídí pokyny, a práce je v souladu s kvalitním dílenským zpracováním. Je nutné provést zkušební aplikaci výrobku vzhledem k jeho potenciálně jiné reakci s různými materiály. Neneseme odpovědnost za vady v případě, že konečný výsledek byl ovlivněn faktory mimo naši kontrolu.