








## UNISOFT

NOVOL polyesterový tmel UNI SOFT

VLASTNOSTI		
<p>NOVOL polyesterový tmel UNI SOFT– tmel s velmi širokým rozsahem použití. Určen pro aplikaci ve slabých vrstvách, perfektně zvládne opravy velkého rozsahu. Jemný tmel vhodný k ručnímu i strojovému použití; velmi dobrá přilnavost k různým povrchům, např: uhlíková ocel, hliník, galvanizovaný ocel a staré nátěry. Díky jeho elasticitě je tmel velmi dobře odolný popraskání.</p>		
POUŽITELNOST NA POVRCHY		
Polyesterové tmely	Zbrousit na sucho P80 - P120 a znovu odmastit s PLUS 780	
Ocel	Odmastit, brousit P80 - P120, znovu odmastit	
Galvanizovaná ocel	Odmastit, zmatovat abrazivní tkaninou a znovu odmastit	
Hliník	Odmastit, zmatovat abrazivní tkaninou a znovu odmastit	
2-komponentní akrylové plniče	Odmastit, zbrousit na sucho P220 - P280, znovu odmastit	
Staré nátěry	Odmastit, zbrousit na sucho P220 - P280, znovu odmastit	
UPOZORNĚNÍ		
<p>Nenanášejte polyesterový tmel přímo na reaktivní základy, 1-komponentní akrylové výrobky a NC výrobky. Tmel přilne k většině druhům pozinkované oceli používané dnes.</p>		
POMĚR MÍCHÁNÍ		
	<p>Tmel Tužidlo</p>	Váha
		<p>100 g 2 -3 g</p>
DOBA POUŽITELNOSTI PO SMÍCHÁNÍ S TUŽIDLEM		
4 - 6 min při 20°C		
DOBA SCHNUTÍ		
<p>20 – 30 min při 20°C. Čas lze zkrátit použitím tepla na 10 min. při max. teplotě 60°C.</p>		
PŘELAKOVATELNOST		
Polyesterový tmel, polyesterový stříkáčský tmel, akrylové základy, epoxidové základy.		
PODMÍNKY APLIKACE		
Minimální teplota nesmí být nižší než 10°C		
APLIKACE		
	Očistit a zbrousit povrch	
	Odmastit povrch NOVOL odstraňovač silikonu PLUS 780	

	<p>Dodržte doporučené množství tužidla. Míchejte komponenty, dokud nedosáhnete jednotného odstínu. Váha komponentů: přidat 100g UNISOFT a 2-3 g tužidla.</p> <p>Doba použitelnosti: 4 - 6 minut při 20°C</p>	
	<p>Aplikujte vrstvu max 5mm silnou pomocí špachtle</p>	
	<p>Doba vytvrzení: 20 - 30 minut při 20°C</p>	
	Hrubé	Konečné
	P80 – P120	P120 – P240
<b>BARVA</b>		
Běžová		
<b>OBSAH ORGANICKÝCH TĚKAVÝCH LÁTEK</b>		
VOC II/B/b limit* = 250 g/l	90 g/l	
*platí pro směs připravenou k použití		
<b>ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY</b>		
NOVOL ředidlo THIN 850 nebo NV rozpouštědla		
<b>SKLADOVÁNÍ</b>		
Skladujte na suchém a chladném místě, vyvarujte se kontaktu s ohněm a teplem. Nevystavujte na přímé slunce.		
<b>ZACHOVÁNÍ JAKOSTI A UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ</b>		
NOVOL polyesterový tmel UNISOFT	24 měsíců od data výroby uvedeném na obalu (při 20 °C)	
Tužidlo	18 měsíců od data výroby uvedeném na obalu (při 20 °C)	
<b>BEZPEČNOST</b>		
Viz. Bezpečnostní list		
<b>POZNÁMKA</b>		
Určeno jen pro profesionální použití.		
<b>OSTATNÍ INFORMACE</b>		
<p>Účinnost našich systémů vyplývá z laboratorního výzkumu a dlouholetých zkušeností. Údaje obsažené v tomto dokumentu splňují současné znalosti o našich produktech a jejich aplikačního potenciálu. Zaručujeme vysokou kvalitu za předpokladu, že se uživatel řídí pokyny, a práce je v souladu s kvalitním dílenským zpracováním. Je nutné provést zkušební aplikaci výrobku vzhledem k jeho potenciálně jiné reakci s různými materiály. Neneseme odpovědnost za vady v případě, že konečný výsledek byl ovlivněn faktory mimo naši kontrolu.</p>		