

- polyadiční formovací silikon

Použití

- výroba houževnatých forem s vysokou tažností
- vysoká odolnost proti natření
- výroba forem pro lití vosků, sádry, umělého kamene
- licí systém s nízkou viskozitou
- možnost stanovení viskozity směsi přidáním tixotropní přísady
- minimální smrštění

Základní vlastnosti

Vlastnost/veličina		GMS 3032 -komponenta A	GMS 3032 -komponenta B	Směs A + B
Barva	-	transparentní	transparentní	transparentní
Zápach		bez zápachu	bez zápachu	bez zápachu
Viskozita dynamická	mPa.s	5000-5500	5000-5500	5000-5500
Hustota	g/cm ³	1,10-1,12	1,10-1,12	1,10-1,12
Symbol nebezpečí				po vytvrzení
Podmínky skladování		10 – 40°C	10 – 40°C	
Obě komponenty skladujete v těsně uzavřených originálních obalech na suchém místě.				

Zpracování

- komponenty je nutno před použitím rádně promíchat a homogenizovat
- vytvрzení za pokojové nebo lehce zvýšené teploty
- optimální vakuování směsi: 5-8min při hodnotě vakua 30-40mbar


Směšovací poměr komponent	Hmotnostní díly A : B	Objemové díly A : B
	100 : 100	100 : 100
Doba zpracovatelnosti po smíchání	12-15 min / 25°C	
Doby vytvrzení – dosažení 95% finálních mechanických vlastností	6-8 hod / 23°C nebo 1-2 hod / 60°C nebo 0,5 hod / 80°C	

Upozornění

Polyadiční vytvrvující reakce je velmi citlivá na následující látky:

- soli těžkých kovů
- aminy (obsaženy ve tvrdidlech epoxidových systémů i polyuretanů)
- síru a její sloučeniny

Snímaný povrch musí být zbaven všech nečistot!



Formy používejte až po úplném vytvrzení silikonu GMS 3032!

Aplikace tixotropní přísady GMS Tixo

Polyadiční silikon GMS 3032A+B lze s pomocí tixotropní přísady GMS Tixo použít i jako nátěrový, tixotropní systém pro vytváření skořepinových elastických forem.

Optimální dávkování:

GMS 3032A + GMS 3032B + GMS Tixo (100:100:0,2)

Upozornění:

Vyšší podíl tixotropní přísady GMS Tixo může negativně ovlivnit výsledné mechanické vlastnosti systému GMS 3032, především pak odolnost proti natření.

Vytvrzení v závislosti na teplotě vytvrzení

Teplota vytvrzení	25°C	60°C	80°C	120°C	150°C
Doba vytvrzení (hod)	6-8	1-2		-	-
Doba vytvrzení (min)	-	-	30-40	-	-

Vlastnosti po vytvrzení

Vlastnost	Norma	Jednotka	Hodnota
Hustota		g/cm ³	1,10-1,12
Tvrdost		Shore A	A30-A32
Pevnost v tahu	ISO 572	MN / mm ²	5,0-5,5
Protažení do přetržení	ISO 572	%	320-350
Odlonost proti natření	-	kN/m	12

Podmínky skladování

Obě komponenty je nutno skladovat na suchém místě v dobře uzavřených originálních nádobách v teplotním rozmezí 10 – 40°C.

Naše technické rady pro zpracování materiálů odpovídají dnešnímu stavu našich znalostí. Přesto nezapomínejte na vlastní zkoušky materiálů v souvislosti s Vaším konkrétním použitím, zkušenostmi atd. Vlastní použití materiálů je mimo naši kontrolu a jste za ně plně odpovědní. Zaručujeme bezvadnou kvalitu odpovídající naším všeobecným podmínkám prodeje a dodání.

Dodavatel:

Dawex Chemical s.r.o., Karlovo náměstí 260/16, 120 00 Praha 2
t: 777 644 770 e-mail:info@dawex.cz